

creating better environments

marmoleum® sport

Marmoleum® sport splňuje požadavky normy EN 548 a normy EN 14904



	Celková tloušťka	3.2 mm	4.0 mm
Oblast použití	DIN 108032, part 2		
	Light reflection	≥ 0.20	≥ 0.20
	Friction coefficient	0.4 - 0.6	0.4 - 0.6
Velikost kolekce		12	8
Šířka role	EN 426	2.00 m	2.00 m
Délka role	EN 426	cca. 28 m	cca. 28 m
Elektrostatický náboj	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Reakce na oheň	DIN 4102-1/EN 13501-1	C _{fl} , s1	C _{fl} , s1
Kročejevá neprůzvučnost	EN ISO 717-2	≤ 6 dB	≤ 7 dB
Odolnost vůči bodovému zatížení	EN 433	max. 0.15 mm	max. 0.20 mm
Barevná stálost	ISO 105-B02	Metoda 3: modrá škála minimálně 6. Záleží na barvě, barevná stálost je obvykle vyšší, často bývá 8 (maximum modré škály je 8).	
Chemická odolnost	EN 423	Odolnost vůči zředěným kyselinám, olejům, tukům a běžným rozpouštědlům jako je alkohol, lakový benzín atd. Není odolné vůči dlouhodobému působení alkalií.	
Bakteriostatické vlastnosti		Marmoleum® sport má bakteriostatické vlastnosti, které jsou potvrzeny nezávislými laboratořemi, dokonce i proti bakterii MRSA (Staphylococcus aureus)	
Ohebnost	EN 435	ø 50 mm	ø 60 mm
Odolnost vůči cigaretám	EN 1399	Stopy, které na linoleu zanechají zamáčkuté cigarety mohou být snadno odstraněny. Jemně je seškrábněte a aplikujte napuštění. Linoleum se neroztaví.	
Životní cyklus výrobku - LCA		LCA je základem pro zajištění nejnižšího dopadu na životní prostředí.	

Výše uvedené informace se mohou změnit v případě budoucích technických zdokonalení výrobku.